



ООО "Булатовский базальт"

Юридический адрес: 164261, Архангельская область Плесецкий район, п. Плесецк ул. Слепяна, д. 6 «А»
Почтовый адрес: 164261 Архангельская область, п. Плесецк ул. Синкевича д. 7 «А»

ИНН 2920008830/ КПП 292001001
Тел. 8(818-32)7-45-10
E-mail: bulat.sbs@yandex.ru

ПАСПОРТ на камень бутовый ГОСТ 8267-93

Выдан: « 20 » Февраля 2020 г.

Камень бутовый фракции: 150-250 мм

Наименование потребителя: _____

Количество камня: _____

Отгружено в Ж/Д транспорт _____

1. Зерновой состав (в % по массе)

Размер сит, мм	Частный остаток, %	Полный остаток, %	Требования ГОСТ, %
300	0	0	До 0,5
250	6,53	6,53	До 10
200	50,41	56,94	От 30 до 60
150	37,63	94,57	От 90 до 100
<150	5,43	100	До 10

- | | |
|--|---------|
| 2. Насыпная плотность (t/m^3) | 1,48 |
| 3. Средняя плотность ($кг/м^3$) | 2980,00 |
| 4. Содержание пылевидных и глинистых частиц (%) | 0,00 |
| 5. Содержание глины в комках (%) | 0,00 |
| 6. Содержание зерен слабых пород (%) | 0,00 |
| 7. Содержание зерен пластинчатой и игольчатой формы (%) | 8,00 |
| 8. Марка по морозостойкости | F400 |
| 9. Марка камня по прочности (дробности) $кгс/см^2$ | 1400 |
| 10. Марка камня по истираемости | И1 |
| 11. Предел прочности при сжатии породы в сухом состоянии $кгс/см^2$ | 990,00 |
| 12. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Бк/кг | 52 |

Контролер КП и ТП



Красильникова Ю. В.