

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА от _____ мая 2020 года

Щебень гранитный фракции от 40 до 70 мм

Месторождение: "Кузнечное"

1. Зерновой состав щебня (полные остатки на ситах, % по массе)

Диаметр сита	Факт	По ГОСТ 8267-93
1,25D	0,0	до 0,5
D	3,9	до 10
0,5(D+d)	38,2	от 30 до 60
d	92,6	от 90 до 100

2. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и иглообразной формы, % по массе	18,2
3. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	0,6
4. Содержание глины в комках, % по массе	отсутствует
5. Марка щебня по прочности (дробимости)	1200
6. Марка щебня по истираемости	И1
7. Содержание зерен слабых пород, % по массе	отсутствуют
8. Морозостойкость щебня	F300
9. Насыпная плотность щебня, кг/м ³	1380
10. A _{эфф} - естественных радионуклидов, Бк/кг	290
11. Устойчивость структуры против распада, %	0,3
12. Содержание вредных компонентов и примесей:	

Показатель	Факт	По ГОСТ 8267-93
Аморфные разновидности диоксида кремния, растворимые в щелочах, ммоль/л	до 11,6	не более 50,0
Сульфаты и сульфиды в пересчете на SO ₃ , % по массе	до 0,1	не более 1,5
Пирит, % по массе	до 0,1	не более 4,0
Галогенные соединения в пересчете на ион хлора, % по массе	до 0,05	не более 0,1

Щебень выпускается по ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ».

По вопросам подлинности данного документа обращаться в Испытательную лабораторию - направление "Щебень" АО «ЛСР. Базовые», 188751, Ленинградская область, Приозерский район, п. Кузнечное, тел. 7777745 доб. 5910, Свидетельство об аттестации на техническую компетентность №SP01.01.808.055, выдано ФБУ «Тест-С.-Петербург», действительно до 22 июня 2021 г.

По вопросам получения паспорта качества на отгруженную продукцию обращаться по эл.адресу: Bogdanova.SA@lsrgroup.ru

Не для предоставления на объекты строительства