



# ООО "Булатовский базальт"

Юридический адрес: 164261, Архангельская область Плесецкий район, п. Плесецк ул. Слепая, д. 6 «А»  
Почтовый адрес: 164261 Архангельская область, п. Плесецк ул. Синкевича д. 7 «А»

ИНН 2920008830/ КПП 292001001  
Тел. 8(818-32)7-45-00  
E-mail: [bulat.sbt@mail.ru](mailto:bulat.sbt@mail.ru)

## ПАСПОРТ на камень бутовый ГОСТ 8267-93

Выдан: « 18 » Мая 2020 г

Камень фракции: 100-150 мм

Наименование потребителя: \_\_\_\_\_

Количество камня \_\_\_\_\_

Отгружено в Ж/Д транспорт: \_\_\_\_\_

1. Зерновой состав (в % по массе)

Размер сит, мм	Частный остаток, %	Полный остаток, %	Требования ГОСТ, %
200	0	0	До 0,5
150	6,02	6,02	До 10
120	42,48	48,50	От 30 до 60
100	48,09	96,59	От 90 до 100
<100	3,41	100	До 10

- |  |       |
|--|-------|
| 2. Насыпная плотность (объемный вес т/м <sup>3</sup> )               | 1,54  |
| 3. Истинная плотность (г/см <sup>3</sup> )                           | 2,95  |
| 4. Содержание пылевидных и глинистых частиц (%)                      | 0,00  |
| 5. Содержание глины в комках (%)                                     | 0,00  |
| 6. Содержание зерен слабых пород (%)                                 | 0,00  |
| 7. Содержание зерен пластинчатой и игольчатой формы (%)              | 10,00 |
| 8. Марка по морозостойкости  | F400  |
| 9. Марка камня по прочности (дробимость) кгс/см <sup>2</sup>         | 1400  |
| 10. Марка камня по истираемости                                      | И1    |
| 11. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Бк/кг | 52    |

Контролер КП и ТП



Красильникова Ю. В.